



Via dei Mestieri 11 - Castiglione del Lago (PG)
T. 075 9589551 - info@essebipackaging.com

SCHEMA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

SKID 157

PA/PP

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	VALORI VALUES	TOLLERANZA TOLERANCE	UNITA' DI MISURA MEASUREMENTS UNIT	METODO DI PROVA TESTING METHOD
Spessore totale Total thickness	86,7	± 4,335	um	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Grammatura Weight	81,95	± 4,0975	gr/m ²	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità O ₂ O ₂ Transmission	<= 50	± 2,5	cc/m ² /24h/atm	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Permeabilità H ₂ O Water Vapor Transmission	<= 5	± 0,25	g/m ² * 24h	METODO INTERNO INTERNAL METHOD
Temperatura di rammollimento Softening temperature	132	/	°C	

Tutti i dati riportati sono da considerarsi come valori medi risultanti dalle prove condotte su un numero limitato di campioni.

Si ricorda che è responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi dell'entità e della completezza di tali informazioni, in relazione al particolare uso che ne deve fare.

All data contained in this data sheet must be considered as mean value obtained from tests conduct on a limited number of samples.

The user has the responsibility to make sure of the extent and completeness of such information, in relation to the particular use he need to do.

I prodotti sono garantiti se conservati al coperto e nel loro imballo ad una temperatura tra i +5 ed i 30° C ed ad un'umidità relativa tra il 40 e il 65%.

ESSEBI PACKAGING s.r.l.